


データシート

CD40 1R U30 GL-NA-HACCP BL FDA



Art. No.: 640026

M 1:2

用途例

| | |
|---------|-----------------------|
| 水産/食肉産業 | 食肉加工工程; 鶏肉搬送; 水産物加工工程 |
| 食品産業 | Dairy; 傾斜搬送、食品の位置決め |

注文情報

| | |
|---|-------------------|
| 製品コード | 640026 |
| 波型サイドウォールベルトとして適 | 可 |
| 旧製品呼称 | 649917 |
| 供給可能幅 [mm] | 610 mm / 24.02 in |
| 幅継ぎ加工をしない場合の最大供給幅について1000 mm / 39.37 in ではお問い合わせください | |
| 幅継ぎ加工 | 不可 |

CD40 1R U30 GL-NA-HACCP BL FDA

構造

| | |
|------------|-----------------------------|
| 材質 | ポリウレタン |
| 上面性状 | 平滑 |
| 下面性状 | センタードライブ |
| 色調 | 青 |
| ピッチ | 40 mm |
| プロファイル断面形状 | CD40; Profile Height 7,5 mm |
| 芯体材質 | ホモジニアスポリウレタンー心体なし |

技術データ

| | |
|-------------------------------------|---|
| 総厚 | 3 mm ± 0.15 0.118 in ± 0.006 |
| 重量 | 3.65 kg/m ² 0.748 lbs/ft ² |
| 1%伸長時の引張応力(FK値) (社内試験基準に準拠) | 0.8 N/mm / 4.57 lbf/in |
| C3-Value [N/mm] | 4 N/mm / 22.8 lbf/in |
| 鋼製パネルに対する下面の摩擦係数 (ISO 21182に準拠) | 0.4 |
| 鋼製パネルに対する上面の摩擦係数 (ISO 21182に準拠) | 0.5 |
| 使用温度範囲 | -10/70 °C 14/158 °F |
| DIN 53505 (Shore A)に準拠した表面コーティングの硬度 | 96 |

CD40 1R U30 GL-NA-HACCP BL FDA

特性

| | |
|---|------------------------------------|
| 幅剛性 | 幅方向に柔軟性あり |
| トラフコンベア | 可 |
| アキューム搬送に適 | 不可 |
| 傾斜搬送 | 不可 |
| ナイフエッジに適 | 不可 |
| カーブコンベアに適 | 不可 |
| 難燃性要求用途 | 不適応 |
| 騒音防止性 | 標準 |
| 耐温水洗浄性 | 適合 |
| 耳ほつれ防止デザイン：ベルトエッジに耐摩適合 耗性があり、耳ほつれしにくい。 | |
| ベルト支持 | UHMW (超高分子量ポリエチレン) 連続サ ポートレール |
| 高い衛生要求 | 適合 |

食品向け

| | |
|---------------------------------|--|
| (EU) 10/2011と (EC) 1935/2004に適合 | 未包装の食品の搬送に関し、食品と接触することを意図するプラスチック素材及び製品に関する委員会規則 (EU 10/2011)、食品接触材料及び物品に関する欧州規則 (Regulation EC No 1935/2004) の要件を満たしています。 |
| FDA 21CFR | アメリカ食品医薬品局 (FDA [U.S. Food and Drug Administration]) が規定する未包装の食品搬送に関する規格FDA 21CFRの要件を満たしています。 |
| MHLW 370 V2020 | 未包装の食品の搬送に関する規格 (厚生省告示第370 Version 2020号) に適合 |
| Halal | ハラール認証製品。 貿易記述2011、イスラム食品産業技術総合研究センター香港・アジア地域の管理下であるコーデックス食品規格1997のガイドラインに適合している |
| HACCP | HACCPコンセプトに適合した特殊設計 ；耐湿熱性、頻繁な洗浄に最適 |

CD40 1R U30 GL-NA-HACCP BL FDA

帯電防止処理

| | |
|-------|-------|
| 非常電防止 | 非常電防止 |
|-------|-------|

加工

| | |
|------------------|---|
| 波型サイドウォールベルトとして適 | 可 |
| 上面への栈付 | 可 |
| 下面への栈付 | 可 |

最小プリー径

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| New butt splice, counter-bending | 125 mm / 4.9 in |
| New butt splice, bending | 76 mm / 3 in |

備考

- ▶ 油やグリースに対して、非常に耐性があります。
- ▶ 固体、汚れ、水、油、塩、石鹼やスルホン酸塩、エチルまたはブチル酢酸、揮発油、エチルアルコール、ベンジンなどの洗浄剤に対して耐性があります。アセトン、MEK、トルオール、類似するケトンとの短時間の接触可。強酸や塩素系溶剤への耐性はありません。
- ▶ 可能幅は25 mm (0,98 ")の倍数で四捨五入した数字になります。

| | |
|------|---|
| 耐薬品性 | U |
|------|---|

データシートにおける物理データは概算値で、製品の製造環境に応じて変更することがあり、DIN50014/ISO 554に準拠した標準的な環境条件 (23°C/73°F、 相対湿度50%) で設定されています。従って、使用される温度/湿度条件によって変動があります。供給可能なベルトタイプと製造許容差については「技術情報1」とカタログNo. 317を参照ください。特注品については、書面による確認が必要です。

Date of last change: 2/16/2026 9:48:44 AM