


データシート

UU 20U-9 GSTR/FSTR (BK/BL) HACCP FDA



Art. No.: 855646

M 1:2

用途例

| | |
|--------------|--------------------|
| 飲料/包装 | 計量器 |
| 食肉/鶏肉/水産物 | スライサー |
| 印刷 | ラベラー |
| アプリケーショングループ | Elastic Food Tapes |

注文情報

| | |
|---|-------------------|
| 製品コード | 855646 |
| 供給可能幅 [mm] | 600 mm / 23.62 in |
| 幅継ぎ加工をしない場合の最大供給幅について1200 mm / 47.24 in ではお問い合わせください | |

UU 20U-9 GSTR/FSTR (BK/BL) HACCP FDA

構造

| | |
|---------|-------------|
| 上面の表面材質 | ポリウレタン |
| 表面性状 | 細かい布目パターン |
| 色調 | ウルトラマリンブルー |
| 下面の表面材質 | ポリウレタン |
| 表面性状 | 粗い布目パターン |
| 色調 | 黒 |
| 芯体材質 | ウレタン、エラストック |

技術データ

| | |
|---------------------------------------|---|
| 総厚 | 0.9 mm ± 0.1 0.035 in ± 0.004 |
| 重量 | 0.85 kg/m ² 0.174 lbs/ft ² |
| 1%伸長時のFw値 | 0.13 N/mm / 0.74 lbf/in |
| 180°巻付、単位幅あたり1%伸長時の軸荷重 (Fw値) | |
| k1%緩和値 | 0.06 N/mm / 0.37 lbf/in |
| Elongation at break warp | 400 % |
| 最小取付張率 (参考値) | 3 % |
| 最大取付張率 (参考値) | 8 % |
| 用途によっては、取付張率の調整が必要になります。詳細はお問合せください。 | |
| 鋼製パネルに対する上面の摩擦係数 (社内試1.2 験基準に準拠) | |
| 鋼製パネルに対する下面の摩擦係数 (社内試1 験基準に準拠) | |
| 使用温度範囲 | -20/60 °C -4/140 °F |

UU 20U-9 GSTR/FSTR (BK/BL) HACCP FDA

特性

| | |
|----------------|----|
| トラフコンベア | 可 |
| アキューム搬送に適 | 不可 |
| 洗浄が容易 | 適合 |
| 高弾性 | 適合 |
| 衝撃に強い | 可 |
| 気候変動の影響を受けにくい。 | 適合 |

食品向け

| | |
|---------------------------------|--|
| (EU) 10/2011と (EC) 1935/2004に適合 | 未包装の食品の搬送に関し、食品と接触することを意図するプラスチック素材及び製品に関する委員会規則 (EU 10/2011)、食品接触材料及び物品に関する欧州規則 (Regulation EC No 1935/2004) の要件を満たしています。 |
| FDA 21CFR | アメリカ食品医薬品局 (FDA [U.S. Food and Drug Administration]) が規定する未包装の食品搬送に関する規格FDA 21CFRの要件を満たしています。 |
| MHLW 370 | 未包装の食品の搬送に関する規格 (厚生省告示第370号) に適合 |
| HACCP | HACCPコンセプトに適合した特殊設計 ; 耐湿熱性、頻繁な洗浄に最適 |

帯電防止処理

| | |
|------|--|
| 帯電防止 | 帯電防止 : ベルト内部または表面が導電性。体積固有抵抗R(Di)は $3 \times 10^9 \Omega$ 以下 |
|------|--|

加工

| | |
|---------|------------|
| 搬送面への栈付 | お問い合わせください |
| 下面への栈付 | お問い合わせください |

UU 20U-9 GSTR/FSTR (BK/BL) HACCP FDA

最小プーリ径

メカニカルファスナー

Z-接着 (35 x 11,5 mm) φ[mm] 逆曲げ有り 14 mm / 0.6 in

2 mm ステップ接着 Ø [mm] 逆曲げ有り 14 mm / 0.6 in

備考 ローラーエッジ適用可

備考

- ▶ 長さ/幅の比率が1を下回るような広幅短機長に適。非常に小さなプーリ径にも対応可。
- ▶ In some applications, the belt can be operated at an elongation at fitting below the recommended minimum..

耐薬品性 U

The physical data in this data sheet is approximate, can alter depending on production environments. The belts should be stored under normal ambient conditions climate (23 °C, 50 % humidity) as per DIN EN ISO 291. Fluctuations in climate can cause variations. See our brochure "Compendium Flat Belts" no. 333 which shows the types of belts that can be supplied and the manufacturing tolerances. Customised types require written confirmation.

Date of last change: 9/4/2024 11:37:57 AM