


Produktdatenblatt

E 8/2 U0/V5 grün



Art. Nr.: 900025

M 1:2

Anwendungen

Allgemeine Fördertechnik	Wellkantenband; Bandwaage; Horizontalförderung; Verpackungsmaschinen
Logistik	Teleskopgurtförderer
Nonwoven	Beschichtungs- und Trockenanlagen; Faseröffnungsanlagen und Aufbereitungsanlagen; Nadelmaschinen
Papier- & Wellpappenindustrie	Querschneider (Papier, Karton, Folien)
Druckindustrie	Finishing, Druckweiterverarbeitung, Versandraum, Auslage, Querschneider
Recycling	Wirbelstromscheider für Nichteisenmetalle
Textilien	Wäschelege- und Wäschefaltmaschinen
Reifenindustrie	Qualitätskontrolle / Lagerung
Holzindustrie	Plattentransport / Brettertransport; Faser-/ Spänebunker; Veredelung (beschicken, furnieren, kaschieren); Materialtransportband
Garnherstellung	Kreuzspulentransport; Ballenöffner und Mischer (Zuführbänder); Verpackungslinien; Kopstransport und Leerhülstransport

E 8/2 U0/V5 grün

Lieferinformationen

Artikelnummer	900025
Geeignet für Wellkanten	Ja
Standardlieferbreite	4600 mm / 181.1 in
Längsnaht möglich	Ja

Konstruktion

Oberflächenmaterial Tragseite	Polyvinylchlorid
Oberflächenstruktur	Glatt
Beschichtungsdicke	0.5 mm / 0.02 in
Farbe	Grün (~RAL 5020)
Oberflächenmaterial Laufseite	Polyurethan-Imprägnierung
Oberflächenstruktur	Gewebe
Farbe	Transparent
Zugträgermaterial	Quersteifes Gewebe aus Polyester in Kette und Schuss
Anzahl Gewebelagen	2
Laufseitenbindung	Körperbindung, geräuscharm

E 8/2 U0/V5 grün

Technische Daten

Gesamtdicke	2.1 mm ± 0.1 0.083 in ± 0.004
Gewicht	2.5 kg/m ² ± 0.15 0.512 lbs/ft ² ± 0.031
k1%-Wert relaxiert (Trumkraft bei 1% Banddehnung), ermittelt in Anlehnung an ISO 21181:2005)	7.5 N/mm / 42.83 lbf/in
Empfohlene min. Auflegedehnung	0.3 %
Empfohlene max. Auflegedehnung	1 %
Reibungszahl Laufseite gegen Stahlblech gemäß ISO 21182	0.19
Zulässige Betriebstemperatur	-10/70 °C, kurzzeitig 90 °C 14/158 °F, kurzzeitig 194 °F
Härte der Tragseitenbeschichtung nach DIN 53505 (Shore A)	66

Eigenschaften

Quersteifigkeit	Quersteif
Muldungsfähig	Nein
Staufähig	Nein
Schrägtransport	Bedingt
Geeignet für Messerkanten	Nein
Einsatz als Kurvenband	Nein
Schwer entflammbar	Nein
Geräuschentwicklung	Geräuscharm
Bandunterstützung	Tisch (Tragrollen möglich)

Lebensmitteleigenschaften

Nicht geeignet für den Transport unverpackter Lebensmittel gemäß (EU) 10/2011 und (EG) 1935/2004, FDA 21CFR oder MHLW 370.

E 8/2 U0/V5 grün

Elektrostatische Eigenschaften

Antistatisch	Bandmaterial mit einem elektrisch leitfähigen Antistatikum. Durchgangswiderstand (RDI) in Längsrichtung parallel zur Gurtoberfläche $3 \times 10^8 \Omega$. Prüfung gemäß DIN EN ISO 21178.
---------------------	--

Konfektionierung

Bandkantenversiegelung	Smartseal; Proseal
Geeignet für Wellkanten	Ja
Profile auf der Tragseite	Ja
Profile auf der Unterseite	Ja
Mechanische Verbinder	KS; CS-05; HS-22; HS-21

Mindesttrommeldurchmesser

Z-Verbindung - 70 x 11,5 mm, Gegenbiegung	30 mm / 1.2 in
Z-Stufenverbindung - 35 x 11,5 mm, Umlenkung	40 mm / 1.6 in
Z-Stufenverbindung - 35 x 11,5 mm, Umlenkung	40 mm / 1.6 in
Z-Verbindung - 70 x 11,5 mm, Umlenkung	30 mm / 1.2 in

Bemerkungen

Chemische Beständigkeit	V
--------------------------------	---

Die physikalischen Daten dieses Datenblattes sind ca.-Angaben und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen und wurden bei Normklima (23°C/73°F, 50% relative Feuchte) nach DIN 50014/ISO 554 ermittelt. Klimaschwankungen können zu Abweichungen führen. Lieferformen und Fertigungstoleranzen konfektionierte Bänder und Riemen entnehmen Sie bitte der Druckschrift Nr. 317 „Technische Hinweise 1“. Sondervereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Datum der letzten Änderung: 4/2/2025 6:51:26 AM