




Produktdatenblatt

# E 2/1 U0/U2 HACCP weiss FDA



Art. Nr.: 900176


M 1:2

### Anwendungen

<b>Backwarenindustrie</b>	Teigtransport
<b>Süßwarenindustrie</b>	Kühlkanalband; Überziehmaschinen
<b>Lebensmittelindustrie</b>	Zuführband / Übergabeband; Verpackungsmaschinen für unverpackte Lebensmittel

### Lieferinformationen

<b>Artikelnummer</b>	900176
<b>Geeignet für Wellkanten</b>	Nein
<b>Standardlieferbreite</b>	3000 mm / 118.11 in
<b>Maximale Lieferbreite (ohne Längsnaht) auf Anfrage</b>	4500 mm / 177.17 in
<b>Längsnaht möglich</b>	Nein



### E 2/1 U0/U2 HACCP weiss FDA

#### Konstruktion

<b>Oberflächenmaterial Tragseite</b>	Polyurethan
<b>Oberflächenstruktur</b>	Glatt
<b>Beschichtungsdicke</b>	0.2 mm / 0.008 in
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Oberflächenmaterial Laufseite</b>	Polyurethan-Imprägnierung
<b>Oberflächenstruktur</b>	Gewebe
<b>Farbe</b>	Transparent
<b>Zugträgermaterial</b>	Quersteifes Gewebe aus Polyester in Kette und Schuss
<b>Anzahl Gewebelagen</b>	1
<b>Laufseitenbindung</b>	Leinwandbindung

#### Technische Daten

<b>Gesamtdicke</b>	0.65 mm $\pm$ 0.15 0.026 in $\pm$ 0.006
<b>Gewicht</b>	0.7 kg/m <sup>2</sup> $\pm$ 0.15 0.143 lbs/ft <sup>2</sup> $\pm$ 0.031
<b>k1%-Wert relaxiert (Trumkraft bei 1% Banddehnung), ermittelt in Anlehnung an ISO 21181:2005)</b>	2.5 N/mm / 14.28 lbf/in
<b>Empfohlene min. Auflegedehnung</b>	0.3 %
<b>Empfohlene max. Auflegedehnung</b>	1 %
<b>Reibungszahl Laufseite gegen Stahlblech gemäß ISO 21182</b>	0.17
<b>Zulässige Betriebstemperatur</b>	-30/100 °C, kurzzeitig 120 °C -22/212 °F, kurzzeitig 248 °F
<b>Härte der Tragseitenbeschichtung nach DIN 53505 (Shore A)</b>	85
<b>Spezifische Wärmeleitzahl</b>	220 W/(K*m <sup>2</sup> )

### E 2/1 U0/U2 HACCP weiss FDA

#### Eigenschaften

<b>Quersteifigkeit</b>	Quersteif
<b>Muldungsfähig</b>	Nein
<b>Staufähig</b>	Nein
<b>Schrägtransport</b>	Nein
<b>Geeignet für Messerkanten</b>	Ja
<b>Einsatz als Kurvenband</b>	Nein
<b>Schwer entflammbar</b>	Nein
<b>Geräuschentwicklung</b>	Normal
<b>Bandunterstützung</b>	Tisch (Tragrollen möglich)

#### Lebensmitteleigenschaften

<b>(EU) 10/2011 und (EG) 1935/2004</b>	Geeignet für den Transport unverpackter Lebensmittel gemäß Verordnung (EU) 10/2011 und Verordnung (EG) 1935/2004
<b>FDA 21CFR</b>	Geeignet für den Transport unverpackter Lebensmittel gemäß FDA Verordnung 21CFR
<b>Halal</b>	Zertifiziertes Halal-Produkt. Entspricht der Handelsvereinbarung Nr. 2011 und den Richtlinien des CODEX Alimentarius 1997 unter der Aufsicht des Islamic Food Research Centre Hong Kong & Asia Region
<b>HACCP</b>	Spezielle Konstruktion, die das HACCP Konzept unterstützt. Beständig gegenüber heißem Wasser; besonders geeignet für häufiges Reinigen.

#### Elektrostatische Eigenschaften

<b>Antistatisch</b>	Bandmaterial mit einem elektrisch leitfähigen Antistatikum. Durchgangswiderstand (RDI) in Längsrichtung parallel zur Gurtoberfläche < $3 \times 10^8 \Omega$ . Prüfung gemäß DIN EN ISO 21178.
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### E 2/1 U0/U2 HACCP weiss FDA

#### Konfektionierung

<b>Bandkantenversiegelung</b>	Smartseal
<b>Geeignet für Wellkanten</b>	Nein
<b>Profile auf der Tragseite</b>	Ja
<b>Profile auf der Unterseite</b>	Ja
<b>Mechanische Verbinder</b>	KS; HS-27

#### Mindesttrommeldurchmesser

<b>Z-Verbindung - 35 x 5,75 mm, Gegenbiegung</b>	24 mm / 0.9 in
<b>Z-Verbindung - 70 x 11,5 mm, Gegenbiegung</b>	24 mm / 0.9 in
<b>Mindestradius feststehende Messerkante (Z-Verbindung)</b>	3 mm / 0.1 in
<b>Z-Verbindung - 35 x 5,75 mm, Umlenkung</b>	14 mm / 0.6 in
<b>Z-Verbindung - 70 x 11,5 mm, Umlenkung</b>	14 mm / 0.6 in

#### Bemerkungen

<b>Chemische Beständigkeit</b>	U
--------------------------------	---

Die physikalischen Daten dieses Datenblattes sind ca.-Angaben und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen und wurden bei Normklima (23°C/73°F, 50% relative Feuchte) nach DIN 50014/ISO 554 ermittelt. Klimaschwankungen können zu Abweichungen führen. Lieferformen und Fertigungstoleranzen konfektionierter Bänder und Riemen entnehmen Sie bitte der Druckschrift Nr. 317 „Technische Hinweise 1“. Sondervereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Datum der letzten Änderung: 1/15/2024 8:51:24 AM