

# DATA SHEET



**siegling transilon**  
conveyor and processing belts

## 产品技术参数表

# E 4/2 U0/U2 MT-HACCP white FDA



件号: 900207

M 1:2

### 应用



农业

烘焙行业

面团切断装置和冲压装置

糖果行业

巧克力棒和谷物棒的成型

食品行业

堆积皮带/卸载皮带; 进料皮带/过渡输送皮带

塑料/化工/电子行业

印刷业

后期加工、邮件印刷、信函室、卸载、横切机;  
报纸卷筒纸折页机(冷印)

轮胎行业

木工行业

淋漆线皮带

应用组

Mini conveyor (see remarks)

### 订单信息

件号 900207

适合波状挡边 Yes (HF recommend)

标准供货宽度 3100 mm / 122.05 in

最大发货宽度(不纵拼) 请垂询 4650 mm / 183.07 in

可以纵拼 是

**Forbo**

MOVEMENT SYSTEMS

## E 4/2 U0/U2 MT-HACCP white FDA

## 结构

上表面材料	聚氨酯
表面结构	亚光
涂层厚度	0.2 mm / 0.008 in
颜色	白色
传动面表面材料	聚氨酯浸渍
表面结构	织物
颜色	透明
强力层材料	横向稳定聚酯经纱和纬纱织物
织物层数	2
传动面编织方式	平纹编织

## 技术参数

总厚度	1.35 mm ± 0.15 0.053 in ± 0.006
重量	1.55 kg/m <sup>2</sup> ± 0.1 0.317 lbs/ft <sup>2</sup> ± 0.02
松弛k1%值 ( 1%伸长率时的有效拉力 ) , 按 4 N/mm / 22.84 lbf/in 照ISO 21181:2005确定	
最小安装伸长率	0.3 %
最大安装伸长率	1 %
驱动面对钢板的摩擦系数 ( 按 ISO 21182 标准 )	0.15
顶面对钢板的摩擦系数 ( 按 ISO 21182 标准 )	0.57
允许的工作温度	-30/100 °C, 短时 120 °C -22/212 °F, 短时 248 °F
上表面涂层硬度 ( Shore A ) , 依据DIN 53505	92
导热系数	120 W/(K*m <sup>2</sup> )

### E 4/2 U0/U2 MT-HACCP white FDA

#### 特性

横向刚性	横向稳定
可成槽	否
适合堆积	是
爬坡输送	否
适合刀口	是
适合转弯	否
阻燃	否
噪声发展	普通
皮带支撑	托板 ( 也可以是托辊 )

#### 食品特性

符合(EU) 10/2011和(EC) 1935/2004标准	按照食品安全规则EC 1935/2004和EU 10/2011 , 可用于输送未包装食品
FDA 21CFR	按照FDA指南21CF , 可用于输送未包装食品
MHLW 370 V2020	符合输送未包装食品的MHLW#370(Ministry of Health and Welfare Notification No. 370 Version 2020)规则。
Halal	通过认证的Halal产品。满足贸易说明2011号规则和食品法典委员会1997号指南 , 由香港和亚洲地区穆斯林食品研究中心监督
HACCP	支持HACCP概念的特殊设计 ; 耐热水 ; 频繁清洁应用的理想产品。

#### 静电特性

抗静电的	在皮带内部或表面有导电部件的皮带材料。在纵向皮带皮带的导电性 : $R(Di) < 3 \times 10^8 \Omega$
------	---

#### 后加工

皮带封边	Smartseal封边; Proseal封边
适合波状挡边	Yes (HF recommend)
顶面挡板/导条	是
底面导条	是
机械钉扣	KS; CS-05; HS-21

### E 4/2 U0/U2 MT-HACCP white FDA

#### 最小滚轮直径

齿接 , 有反向弯曲	24 mm / 0.9 in
最小半径 , 单层齿接刀口	3 mm / 0.1 in
齿接 , 无反向弯曲	14 mm / 0.6 in

#### 附注

- In case of using the material for a mini-conveyor application, give enough tension to prevent slippage under maximum load.

耐化学腐蚀性 U

本数据表中的物理数据为近似值，可能根据生产条件有所改变，并且是在标准外界条件下（23°C/70°F，相对湿度50%）根据DIN 50014/ISO 554标准确定的，气温的波动可能会导致其变化。请查阅我们的编号为317的手册“技术信息1”，该手册包含了可供货的带型及其制造公差。定制带型需要书面确认。

Date of last change: 9/12/2023 7:48:50 AM



MOVEMENT SYSTEMS